

Kategorija proizvoda: Građevinski Program

Proizvođač: Beo Isol

Beo Isol Universal Tečna guma Hidroizolacija 15kg

Cena: 12.780,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	• za hidroizolaciju svih građevinskih konstrukcija, kao što su temelji, krovovi, cigla, silikatni blokovi, drvene konstrukcije, OSB ploče, sendvič paneli itd.; • za popravku svih krovnih pokrivača, kako horizontalnih tako i vertikalnih površina; • za hidroizolaciju na otvorenom i u zatvorenom prostoru - toaleti, kupatila, tuševi, bazeni, balkoni, terase itd. • za zaptivanje tačaka pričvršćivanja svih vazdušnih kanala na krovu, tehnološke opreme, nadgradnje i odvodnih levaka, kao i za zaptivanje spojeva i spojeva drugih svetlih fenjera; • koristi se kao zaptivač u proizvodnji krovnih i zidnih sendvič panela; • koristi se za hidroizolaciju složenih geometrijskih građevinskih konstrukcija. • Nakon potpunog sušenja, tretirana površina može biti osnova za lepljenje keramičkih i drugih vrsta završnih pločica korišćenjem tradicionalnih lepkova za pločice.
Prednosti:	• spreman za upotrebu • odlično prijanjanje (beton, metal, drvo ...) • UV stabilan (ne gubi svojstva do 20 godina na spoljnim uslovima) • izuzetno lak za primenu na sve površine • visoka elastičnost • bez neprijatnih mirisa (bez razređivača) • utrošak do 2kg/m² (u zavisnosti od podloge)
Vrsta:	Tečna guma - Hidroizolacija
Tip:	Beo Isol Universal
Boja:	Crna
Pakovanje:	Kanta
Težina:	15 kg
Potrošnja:	Do 2 kg/m ² u dva premaza.
Priprema Podloge:	Površinu na koju se premaz nanosi prethodni očistiti i osušiti. Pre nanošenja promešati proizvod kako bi se dobila ujednačena tekstura, ne razblaživati koristeći rastvarač ili vodu.
Nanošenje:	Prvi premaz (postupak se odnosi za sve podloge) ravnomerno naneti preko površine koristeći četku, valjak ili gletaricu. Preći preko površina u dva pravca pod pravim uglom, premaz mora biti neprekinut bez pora i potrebne debljine završnog sloja. U slučaju velikih pukotina na tretiranoj površini koristiti traku-mrežicu. Zaštititi proizvod od jake kiše ili pljuskova sve dok se ne osuši. Vreme sušenja Ukupno vreme sušenja / stvrdnjavanja: ~3 dana pri temperaturi od +20 °C. Nakon potpunog stvrdnjavanja proizvod može da bude izložen privremeno pešačkom saobraćaju. Prikazano je približno vreme i na njega će uticati debljina sloja i promene vremenskih uslova.
Dodatne Informacije:	Očistiti sav alat i opremu za nanošenje materijala vodom odmah nakon upotrebe. Beo Isol Universal se ne nanosi kada pada kiša. Premaz koristiti isključivo pri temperaturi vazduha i podloge od +5C do +35C. Potpuno sušenje-stvrdnjavanje proizvoda zavisi od vremenskih uslova i može biti brže ili sporije
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BEO SAMPLER DOO Zemlja Porekla: Srbija