

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Maxima

Maxima Keramol Plus - Lepak za pločice 5kg

Cena: 255,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pogodan je za ugradnju keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Namenjen je za polaganje keramičkih pločica u enterijeru, na zidnim i podnim površinama. Takođe i za prostorije sa kratkotrajnim uticajem povećane vlažnosti (kuhinje, kupatila, toaleti) i za spoljašnje radove, kada se ugrađuju upijajuće pločice na upijajućim površinama.
Karakteristike:	• Srednjeslojni lepak • Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu • Za upijajuće pločice na upijajuću površinu • Za standardne dimenzije pločica • Temperaturno postojan • Visoka čvrstoća
Vrsta:	Lepak za pločice
Pakovanje:	Vreća
Težina:	5 kg
Potrošnja:	2–5 kg/m ² , u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i načina nanošenja.
Nanošenje:	KERAMOL Plus od 25 kg dodati na 7 L vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 sata. Površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Veće neravnine ispuniti KERAMOL Plus lepkom i to dan pre ugradnje pločica. Pre nanošenja lepka površine grundirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Nanošenje lepka vršiti nazubljenim gleterom, tako da min. 65% površine pločice bude prekriveno lepkom. Kod lepljenja teških keramičkih pločica, savetuje se nanošenje još jednog sloja lepka. Pločice postavljati na nanoseni lepak pomerajući ih levo-desno, gore-dole. Praznine između pločica min. 24 sata nakon ugradnje ispuniti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja, pločice i alat odmah oprati vodom.
Dodatne Informacije:	Radove izvoditi na temperaturama od +5 °C do +30 °C. Atmosferski uslovi mogu uticati na proces očvršćavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija