

Kategorija proizvoda: Isomat Lepkovi

Proizvođač: Isomat

Isomat AK T65 Lepak za kamenu vunu 25kg

Cena: 1.035,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pogodan je za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune na cementne podloge. Odlično prijanjanja na ploče od mineralne vune. Pored toga, kada se armira staklenom mrežicom i ugradi na spoljašnje strane zalepljenih termoizolacionih ploča od mineralne vune, predstavlja idealnu podlogu za naredni sloj maltera.
Vrsta:	Lepak za termoizolacione ploče
Tip:	AK T65
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Potrošnja:	Kao lepak: 3,0-4,0 kg/m ² . Kao armirani malter: ≈ 1,5 kg/m ² /mm.
Gustina (kg/l):	1,50
Odnos mešanja:	6,00l vode na 25kg
Temperatura rada (°C):	+5 min / +35 max
Adhezija (N/mm ²):	> 1,6
Priprema Podloge:	Podloga mora biti očišćena od prašine, masnoća, boja, trošnih materijala, itd. Preporučljivo je da se podloga nakvasi pre nanošenja materijala.
Nanošenje:	<ul style="list-style-type: none">• Kao lepak: ISOMAT AK-T65 se postepeno dodaje u vodu uz konstantno mešanje sve dok se ne dobije jedinstvena homogena smesa. Za mešanje se preporučuje mikser sa niskim brojem obrtaja. Smesu ostaviti 10min, a potom ponovo promešati. Na glatkim podlogama lepak se preko termoizolacione ploče razvlači nazubljenom gletaricom kako bi se ravnomerno naneo preko cele površine. Na grubim površinama lepak se nanosi po obodima termoizolacionih ploča i na pojedinim mestima u sredini ploče. Nakon toga, ploča se fiksira pritiskanjem na željeno mesto.• Kao armirani malter: Kao prvo, materijal se nanese nazubljenom gletaricom u debljini od 3mm. Na još svež lepak se postavlja staklena mrežica i utiskuje ravnom gletaricom kako bi potpuno utonula u lepak. Na kraju, površina se izravnjava i višak lepka uklanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU