

Kategorija proizvoda: Maxima Fasadne Boje

Proizvođač: Maxima

Maxikril Quartz Grip - Grubi prajmer 1kg

Cena: 464,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Upotrebljava se za poboljšanje veze kod cementnih, krečnih, gipsanih, betonskih površina a pre nanošenja cementnih reparaturnih maltera i cementnih lepkova. Kod površina tretiranih prajmerom MAXIKRIL Quartz Grip, postiže se poboljšanje veze kod postavljanja keramičkih, granitnih, mermernih obloga na neupijajućim podlogama kao što su teraco, kamene i keramičke površine, glatki betoni. Grundirane površine se ujednačavaju, ravnomerno upijaju, smanjuje im se apsorpcija vode, nanos prajmera značajno ogrubljava površinu. Ovim postižemo bolji prihvati i lakšu aplikaciju narednog materijala.

Vrsta: Akrilna podloga - prajmer

Tip: Maxikril Quartz Grip

Pakovanje: Kanta manja

Težina: 1 kg (0,65l)

Karakteristike:

- Sadrži kvarcna zrna □ Za problematične površine □ Jednostavno nanošenje □ Ogrubljuje površinu □ Spreman za upotrebu □ Ne zahteva dodavanje vode □ Toniran □ Mogućnost nanošenja četkom, valjkom

Potrošnja: 200–300 g/m², u zavisnosti od hrapavosti i upijanja podloge, tehnike i načina nanošenja.

Temperatura rada: Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se koristiti ispod +5 °C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima, zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 sata.

Nanošenje: Površina mora biti: nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prianjanje i ostvarivanje pouzdane adhezije materijala sa podlogom. Pritisna čvrstoća podloge mora biti najmanje 1,5 MPa (klasa II, EN 988-1). □ Promešan materijal nanositi u jednom sloju, četkom ili končastim valjkom. U zavisnosti od radnih uslova, temperature i vlažnosti, varira i vreme sušenja nanetog sloja. Materijal je toniran što omogućava da se lakše uoči deo površine koji nije grundiran. Premaz ne nanositi po direktnoj sunčevoj svetlosti ili jakom vetu, sveže nanete površine u toku od 24 sata zaštititi od dejstva mraza, kiše (prekrivanjem folijom), sunca. Posebne mere opreza nisu potrebne. Materijal ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C i preko +35 °C. Ugrađen materijal štititi od atmosferskih uticaja 3—5 dana. Okvirna potrošnja materijala, na koju može uticati poroznost, hrapavost i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja je ≈ 0,25 kg/m². Na mestima gde je prisutna voda koja duže stoji ne koristiti MAXIKRIL Quartz Grip.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija