

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

## Sika Mix Plus - Plastifikator za maltere 5kg

Cena: 2.335,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za spravljanje visokokvalitetnog maltera za zidanje i malterisanje, poboljšane ugradljivosti i jačine.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spreman za primenu</li><li>• Poboljšava proces hidriranja i proizvodi visokokvalitetan malter za opeku, građevinske blokove i premaze</li><li>• Poboljšava otpornost na mraz</li><li>• Smanjuje pucanje i radialno širenje prslina</li><li>• Poboljšava prijanjanje</li><li>• Veoma ekonomičan</li><li>• Povećava ugradljivost i pruža veću konzistenciju i plastičnost</li><li>• Produženo vreme vezivanja</li><li>• Veoma lak za upotrebu</li><li>• Ne sadrži hloride niti druge korozivne sastojke</li></ul>
Vrsta:	Plastifikator za maltere
Tip:	Mix Plus
Boja:	Braon
Pakovanje:	Kanister
Težina (kg):	5,0
Potrošnja:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Malter za malterisanje: 0,1 – 0,2% težine cementa (50-100 gr / 50 kg cementa)</li><li>• Malter za zidanje: 0,3% u odnosu na težinu cementa (150 gr / 50 kg cementa)</li></ul>
Gustina (kg/l):	1,00-1,04
pH Vrednost:	8-11
Hemijski sastav:	Anjonska jedinjenja.
Kvalitet Podloge:	Čista i suva, homogena, bez tragova ulja i masti, prašine i trošnih ili rasutih delova. Obavezno ukloniti staru postojeću boju, cementno mleko i druge kontaminirajuće materije.
Priprema Podloge:	Betonsku površinu očistiti i orapaviti. U slučaju kamenih podloga, ukloniti sve trošne delove. Podloga treba biti zasićena vodom ali ne sme imati vodu nakupljenu na površini.
Postupak mešanja:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Malter za malterisanje: Sika® Mix Plus (i Sika® Latex) dodati u čistu vodu, a zatim ovu smesu dodati u smesu peska / cementa. Obično se spravlja po sledećoj recepturi: odnos cementa i peska ~ 1:3, ~3 kg kreča, 100 gr dodatka Sika® Mix Plus, maksimalno 5 kg Sika® Latex-a i neophodna količina vode.</li><li>• Malter za zidanje: Sika® Mix Plus (i Sika® Latex) dodati u čistu vodu, a zatim ovu smesu dodati u smesu peska / cementa. Obično se spravlja po sledećoj recepturi: odnos cementa i peska ~ 1:3, ~3 kg kreča, 150 gr dodatka Sika® Mix Plus, 2-4 kg Sika® Latex-a i neophodna količina vode.</li></ul>
Nanošenje:	Pre svake primene mora se proveriti da li smesa odgovara predviđenoj primeni, pošto spravljanje najkvalitetnije smese zavisi od raznih parametara, kao što su kvalitet peska, temperatura, vlažnost itd.
Čišćenje:	Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti vodom. Očvrslili i/ili osušeni materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.
Dodatne Informacije:	12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju u svežim uslovima i zaštićeno od direktnog sunca i mraza.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija