

Kategorija proizvoda: Sika Zaptivanje

Proizvođač: Sika

Sika Roof Seal 173 - Masa za zaptivanje 300ml

Cena: 810,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Proizvod se koristi za zaptivanje u sledećim područjima: <input type="checkbox"/> Pokrivanje krova <input type="checkbox"/> Oluci za kišu <input type="checkbox"/> Opšivanje dimnjaka <input type="checkbox"/> Odvodne cevi <input type="checkbox"/> Rupe i pukotine na krovovima <input type="checkbox"/> Rupe i pukotine na zidovima <input type="checkbox"/> Proizvod se koristi za lepljenje sledećih materijala: <input type="checkbox"/> Labavi krovni filc <input type="checkbox"/> Proizvod se koristi na mnogim građevinskim materijalima i podlogama, kao što su: <input type="checkbox"/> Bitumen <input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Drvo
Prednosti:	Bitumenska zaptivna masa ima vrlo dobro prijanjanje na bitumenske podloge, vrlo dobro prijanjanje na razne krovne materijale, prijanjanje na vlažne površine. Masa je ojačana vlaknima, ima dobru otpornost na UV zračenje i vremenske uticaje. <input type="checkbox"/> Vrlo dobro prijanjanje na bitumenske podloge <input type="checkbox"/> Vrlo dobro prijanjanje na razne krovne materijale <input type="checkbox"/> Dobro prijanjanje na vlažne površine <input type="checkbox"/> Ojačano vlaknima <input type="checkbox"/> Vrlo dobra otpornost na izlaganje UV zračenju <input type="checkbox"/> Vrlo dobra otpornost na vremenske uslove
Vrsta:	Masa za zaptivanje
Boja:	Crna
Pakovanje:	Kartuša
Težina:	300 ml
Gustina:	1,300 kg/l
Brzina očvršćivanja:	• 1 dan oko 2 mm ~ 2 mm nakon 24 sata (+23°C / 50% rel. vl.) <input type="checkbox"/> 3 dana oko 4 mm ~ 4 mm nakon 3 dana (+23°C / 50% rel.vl.)
Hemijski sastav:	Na bazi bitumena, ojačano celuloznim vlaknima
Kvalitet Podloge:	Zdrava, čista i bez sadržaja kontaminirajućih materija kao što su prašina, cementno mleko, rastresiti delovi, ulje i mast.
Nanošenje:	Za uredne prave linije, zaštitite strane spojeva sa zaštitnom trakom. Masu za zaptivanje spojeva nanesite ručno ili uz pomoć pištolja pod pritiskom, izbegavajući prodor vazduha. Obradite masu za zaptivanje špahtlom tako da dobijete blago konkavni oblik. Po potrebi ugladite pomoću čiste vode u koju je dodato par kapi sintetičkog deterdženta. Odstranite zaštitnu traku dok je masa za zaptivanje još uvek meka i pre nego što očvrsne.
Čišćenje:	Odmah nakon upotrebe očistite sav alat i opremu za nanošenje sa Sika® ColmaCleaner-om. Stvrdnut/osušen materijal može se odstraniti samo mehaničkim putem.
Dodatne Informacije:	Proizvod se skladišti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju u suvim uslovima na temperaturama između +5 °C i +25 °C. Uvek pogledati informacije na pakovanju.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKI SRBIJA DOO <input type="checkbox"/> Zemlja Porekla: Srbija